

## Technische Daten

### PE-Stanzteile, doppelt klebend, weiss, mit Fingerlift Art. 155402

Polyethylenschaumpolster mit synthetischem Kautschuk mit Abdeckstreifen.

#### Anwendungsgebiete

Innen- und Aussenbereich, Fenster- und Türeinbau, Hoch- und Tiefbau, Fachwerk- und Betonbau, Wand und Bodenanschlüsse, Industrie-, Heizungs- und Lüftungsbau, Montage von Zwischen- und Trennwänden.



| Dicke | Länge  | Farbe | Rollenbreite  |               |                |  |  |  |  |
|-------|--------|-------|---------------|---------------|----------------|--|--|--|--|
|       |        |       | 6 mm<br>Rolle | 8 mm<br>Rolle | 12 mm<br>Rolle |  |  |  |  |
| 2 mm  | 150 mm | weiss |               | X             |                |  |  |  |  |
| 2 mm  | 225 mm | weiss |               |               | X              |  |  |  |  |
| 2 mm  | 300 mm | weiss |               | X             |                |  |  |  |  |

Andere Abmessungen auf Anfrage

### PE-Stanzteile, doppelt klebend

Art. Nr. 155402

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dicht                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 +/- 10% kg/m <sup>3</sup>                   |
| Härte                                                                                                                                                                                                                                                                | 8-12 Shore A (S2013 EN ISO 1856:1999)          |
| Wärmeleitfähigkeit                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.036 W/Mk (TS EN 12667)                       |
| Wasseraufnahme                                                                                                                                                                                                                                                       | Max. 0.2 kg/m <sup>2</sup> (TS EN 12087 :2002) |
| Nutzungstemperatur                                                                                                                                                                                                                                                   | -40°C bis 100 °C                               |
| Entflammbarkeit                                                                                                                                                                                                                                                      | Bestanden (TS EN 11925-2:2004)                 |
| Zugfestigkeit Längs                                                                                                                                                                                                                                                  | 240-380 kPa ISO-1926                           |
| Zugfestigkeit Quer                                                                                                                                                                                                                                                   | 1580-270 kPa ISO-1926                          |
| Zugdehnung Längs                                                                                                                                                                                                                                                     | 100-200 % kPa ISO-1926                         |
| Zugdehnung Quer                                                                                                                                                                                                                                                      | 90-170 % kPa ISO-1926                          |
| Lieferbare Farbe:                                                                                                                                                                                                                                                    | weiss                                          |
| Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen. |                                                |