

Technische Daten

Distanzpolster Art. Nr. 1815...

Besondere Eigenschaften

ausgezeichnete Anfangshaftung auf einer Vielzahl herkömmlicher Verpackungsoberflächen, z. B. Polyethylenschäume niedriger Dicke.
rückstandsfrei wiederablösbar von Kunststoffen-, Holz- und Glasoberflächen
wiederablösbar bis zu 1 Jahr nach der Anwendung auf festen Oberflächen, mit Ausnahme von nitrozellulosebeschichteten Oberflächen hohe Beständigkeit gegen UV-Licht hervorragende Stanzeigenschaften.

Typische Anwendungen

Als Transportsicherung in der Möbel- und Geräteindustrie beim Verkleben von Kork und Schaumstoffpolstern als Schutz und Sicherheit in der Automobilindustrie bei Lagerung und Transport, z. B. von Windschutzscheiben, Türen und Dächern in der Verpackungsindustrie

Oberflächenbehandlung

Wie bei allen selbstklebenden Bändern ist es wichtig, dass die Oberfläche des zu verklebenden Substrates sauber, trocken und frei von Fetten und Ölen ist
Achtung: nicht geeignet für nitrozellulosebeschichtete Oberflächen.



Rohdichte :	45 ± 5kg/ m ³
Zugfestigkeit :	> 0.38 N/mm ²
Bruchdehnung :	% > 110
Temperatureinsatzbereich Biegeversuch :	°C -40
Temperatureinsatzbereich Formstabilität :	°C bis +100

Hinweis:

Unsere Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der chemischen und technischen Entwicklung, sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Beste Sicherheit gegen mögliche Fehlschläge – für die wir keine Haftung übernehmen können – wird durch Eigenversuche erreicht. Denn wechselnde Gegebenheiten bei Anwendung, Arbeitsweise und Werkstoffen erfordern eine Abstimmung auf die jeweiligen Anwendungsmöglichkeiten.