

## Technische Daten

### WIKOFIX DFK Folienkleber, hellblau

Art. 292100

WIKOFIX DFK wurde speziell entwickelt für das luftdichte Kleben von Dampfsperren/ Dampfbremsen mit den hier für geeigneten (Dach-)Folien. Auch für diffusionsdichte und diffusionsoffene Dichtbänder im Türen- und Fensterbau geeignet (Energiesparmassnahme). Durch die sofortige Haftung auf nahezu allen am Bau üblichen saugfähigen Untergründen lassen sich auch unzählige weitere Abdichtungsklebungen realisieren.

WIKOFIX DFK ist sofort funktionsfest, geruchneutral, thixotrop, standfest und füllt Unebenheiten aus. Der Klebstoff dichtet und haftet ohne Primern top auf Stein, Beton, Putz, Holz, Metall, Folien aus PE, PA und PP sowie sehr vielen weiteren Materialien. Wikofix DFK ist selbstklebend und bleibt nach der Trocknung dauerelastisch, gut alterungsbeständig sowie feuchtigkeitsfest. Dank seiner nahezu pH-neutralen Einstellung wirkt der Haftklebstoff nicht korrosiv. Wikofix ist einfrüerbeständig bis -30 °C und übersteht unbeschadet kalte Winternächte im Montagefahrzeug.



## Technische Daten

WIKOFIX DFK Folienkleber, hellblau

Art. Nr. 292100

Hautbildung	Wikofix DFK bleibt in staubfreier Umgebung dauerhaft selbstklebend
Klebefilm	Dauerhaft plasto-elastisch (nach der Trocknung)
Basis	optimierte Acrylat-Polymerdispersion
Lieferbare Farben	hellblau
Lieferbare Dichte	ca. 1,17 g/cm <sup>3</sup>
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +80°C (nach vollständiger Trocknung)
Aushärtezeit	abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes und der Auftragsdicke ab 2 Tagen
Aushärtung	physikalisch mit Polymerisation
Funktionsfestigkeit	sofort
Verarbeitungstemperatur	ab -5 °C
Schrumpfung	ca. 10 Volumen %

Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen.

Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.